

Технічна карта матеріалу

Sika® WT-200 P

ГІДРОФОБНА ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНІВ І РОЗЧИНІВ

ОПИС МАТЕРІАЛУ

Sika® WT-200 P рідка добавка, яка дозволяє отримувати бетони та розчини підвищеної водонепроникності.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® WT-200 P був спеціально розроблений для отримання високої якості водонепроникного бетону.

Sika® WT-200 P може бути використана для виготовлення таких конструкцій як:

- Підвали
- Підземне паркування
- Виробничі приміщення
- Тунелі
- Басейни
- Водозахисні споруди
- Греблі
- Споруди очистки стічних вод
- Підземні комерційні об'єкти (торгові центри і т.д.)

ПРИГОТУВАННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ

Sika® WT-200 P рекомендується додавати в бетонну суміш при виробництві бетону в заводських умовах, одночасно з крупним або дрібним заповнювачем, але перед іншими добавками.

Рекомендується оптимальний час перемішування не менше 120 секунд.

При необхідності додаткового дозування безпосередньо на будівельному майданчику необхідно використовувати ту ж добавку, яка використовувалася на заводі.

При необхідності додаткового дозування в автобетонозмішувач потрібно забезпечити рівномірний розподіл добавки в бетонній суміші, для цього час перемішування має становити 1 хв для 1 м³ бетону, але не менше 5 хвилин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

Sika® WT-200 P складається з суміші цементів, аміноспіртів і наповнювачів. Ці активні речовини будуть утворювати нерозчинні матеріали по всій пористій структурі суміші. Крім того, спеціальна формула Sika® WT-200 P підсилює здатність бетону самовідновлюватись.

Sika® WT-200 P має наступні характеристики і переваги:

- Зниження проникнення води під тиском.
- Зниження водопоглинання.
- Підвищення самовідновлення властивостей бетону.
- Підвищення стійкості до хімічного впливу.

СУМІСТНІСТЬ З ІНШИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Sika® WT-200 P добре поєднується з іншими добавками Sika:

Sika® Pump, Sika® Rapid, Sika® Frostschutz, Sika® Retarder, Sika® FerroGard-901, SikaFume®, Sika® LPS A; SikaAir®, Sika® MixPlus.

У будь-якому випадку, при поєднанні добавок рекомендується зробити відповідні експерименти.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	1,75 кг. розчинні мішки. 18 кг. Мішки.
Вид / Колір	Сіруватий порошок
Термін придатності	В непошкодженій оригінальній упаковці термін зберігання 12 місяців..
Умови зберігання	Оберігати від замерзання, забруднень, впливу прямих сонячних променів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Суміш цементів, аміноспіртів і наповнювачів
Насипна густина	~750 kg/m ³
pH-показник	
Вміст лугів (Na ₂ O-екв)	≤ 3%
Вміст хлоридів	

ІНСТРУКЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Дозування	1-2% Sika® WT-200 від маси суміші
-----------	-----------------------------------

ЗАУВАЖЕННЯ ПО НАНЕСЕННЮ / ОБМЕЖЕННЯ

Перед промисловим використанням необхідно провести попереднє тестування згідно з нормами DIN EN 206-1 / DIN 1045-2.

Всі технічні дані наведені на підставі лабораторних тестів. Реальні характеристики можуть варіюватися з незалежних від нас причин.

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для отримання інформації та поради щодо безпечної обробки, зберігання та утилізації хімічних продуктів, користувачі повинні звертатися до останньої версії Технічної карти з безпеки, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші пов'язані з безпекою дані.

ЮРИДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування і кінцевого використання продукції «Сіка», надаються сумлінно, на підставі існуючих досвіду і знань компанії «Сіка» про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та застосування в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії «Сіка». На практиці, відмінності між матеріалами, підготовчим шаром і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо придатності для продажу або придатності для конкретного використання, а також виключати будь-яку відповідальність, яка може виникнути з будь-яких правовідносин, у зв'язку з, або з наданих рекомендацій, чи інших пропозицій. Користувач продукції зобов'язаний випробувати її придатність дійсним цілям і намірам споживача. Компанія «Сіка» залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Право власності третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються відповідно до діючих умов продажів і постачань. Користувачі повинні завжди використовувати найостаннішу версію технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані на їх вимогу.

Сіка Україна
03022, м. Київ
вул. Смольна, 9 Б
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу
Sika WT-200 P
March 2017, Version
0201010200000000